

## Tehnički list

**FLOWCRET 3-30 EXPRESS**

**Brzovezujuća, samoravnajuća, polimermodifikovana, cementna, podna košuljica.**

**Opis**

FLOWCRET 3-30 EXPRESS je brzovezujuća, samorazlivajuća, polimermodifikovana, cementna podna košuljica. Karakteriše ga visoka mehanička čvrstoća, izvanredno prijanjanje za podlogu, odlična obradivost, brzo očvršćavanje, sušenje i malo skupljanje. Formira glatku, ravnu i izdržljivu površinu, koja može biti ubrzo prekrivena narednim slojevima. Pogodno za slojeve debljine 3-30 mm. Sertifikovan prema standard EN 13813 i klasifikovan kao CT-C30-F7-AR0.5. Poseduje CE oznaku.

**Područja primene**

- Zaglađivanje i izravnavanje betona, košuljica, teraco podova i površina prekrivenih keramičkim pločicama. Služi kao podloga za postavku drugih podnih obloga poput keramičkih pločica, tepiha, plastičnih ili drvenih podova, mermera, prirodnog kamena, itd.
- Kao završni podni sloj u podrumima, tavanima, skladištima, itd.
- Pogodan za podove sa podnim grejanjem.
- Pogodan za brzu primenu zbog svojih brzovezujućih osobina.
- Pogodan za unutrašnju primenu.

**Tehnički podaci**

Oblik:	cementni prah
Boja:	siva
Potrošnja vode:	5,75-6,00 l/25 kg vreća
Nasipna gustina:	1,35 ± 0,10 kg/l
Gustina svežeg maltera:	2,05 ± 0,10 kg/l
Temperatura podlove:	+5°C do +25°C
Prohodnost:	posle 2 sata
Prekrivanje:	posle 24 sata
Čvrstoća pri pritisku (EN 13892-2):	
• Posle 4 sata:	≥ 10,00 N/mm <sup>2</sup>
• Posle 24 sata:	≥ 20,00 N/mm <sup>2</sup>
• Posle 7 dana:	≥ 25,00 N/mm <sup>2</sup>
• Posle 28 dana:	≥ 30,00 N/mm <sup>2</sup>

Savojna čvrstoća (EN 13892-2):

- Posle 4 sata: ≥ 5,00 N/mm<sup>2</sup>
- Posle 24 sata: ≥ 6,00 N/mm<sup>2</sup>
- Posle 7 dana: ≥ 6,50 N/mm<sup>2</sup>
- Posle 28 dana: ≥ 7,00 N/mm<sup>2</sup>

Sila prijanjanja (EN 13892-8):

- Posle 28 dana: > 2,00 N/mm<sup>2</sup>

Otpornost na abraziju BCA (EN 13892-4):

- Posle 28 dana: ≤ 50 µm, AR0.5

Otpornost na abraziju Böhme (EN 13892-3):

- Posle 28 dana: A6

Skupljanje (EN 13872):

- Posle 28 dana: max. 0,45 mm/m

Upotrebljivost: 30-35 min na +20°C

**Uputstva za upotrebu****1. Podloga**

Podloga mora biti suva, stabilna, bez prašine, trošnih i slabo vezanih delova, masnoće, prljavština, itd.

**2. Prajmerisanje**

2.1. Upojne podlove, kao što su beton ili košuljica, bi trebalo da se prajmerišu akrilnim prajmerom UNI-PRIMER. Nanošenje materijala može uslediti nakon kompletног sušenja prajmera (nakon oko 2 sata).

Potrošnja prajmera: 200-300 g/m<sup>2</sup>.

2.2. Glatke i neupojne podlove bi trebalo prajmerisati sa SUPERGRUND prajmerom promoterom adhezije. FLOWCRET 3-30 EXPRESS se može nanositi nakon što je prajmer potpuno suv (nakon oko 1-2 sata). Potrošnja prajmera: 100-200 g/m<sup>2</sup>.

**2. Nanošenje**

FLOWCRET 3-30 EXPRESS se postepeno dodaje u 5,75-6,00 litara vode uz stalno mešanje, sve do odbijanja homogene mase, niskog viskoziteta, bez grudvica. Masa se potom ostavi oko 3 minuta da miruje i nakon toga se ponovo razmeša. Preporučuje se mešanje električnim mikserom sa malim brojem obrtaja (oko 300 rpm).



# FLOWCRET 3-30 EXPRESS

Cementni malter se izliva preko prajmerisane podloge u jednom sloju i velikom, čeličnom, nazubljenom gletericom se razastire u željenoj debljini.

Čim se materijal samonivelisa mora se tretirati upotrebom odgovarajućeg ježastog valjka, kako bi se oslobođio zarobljeni vazduh u njemu.

## Potrošnja

Oko. 1,65 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine sloja.

## Pakovanje

25 kg papirne vreće.

## Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje, ako se skladišti u originalnim, neotvorenim pakovanjima, na suvom mestu zaštićenom od uticaja mraza.

## Napomene

- U slučaju primene na podovima sa podnim grejanjem, preporučuje se da se formiraju ekspanziono-kontrakcione spojnice na svakih 25-30 m<sup>2</sup> površine, koje se kasnije zatvaraju adekvatnim elastičnim materijalom.
- U toku nanošenja materijala i njegovog početnog vezivanja i očvršćavanja FLOWCRET 3-30 EXPRESS se mora zaštititi od prebrzog gubitka vode usled visokih temepratura, sunčevog zračenja i vetra.
- Ne dodajte cement, gips, kreč, niti bilo koje drugo vezivo u FLOWCRET 3-30 EXPRESS.
- Pre postavke drvenog parketa ili vinil pločica, neophodno je merenje sadržaja vlage u materijalu.
- Temperatura tokom primene materijala treba da bude najmanje +5°C.
- Mešavina koja je počela da očvršćava se ne treba koristiti.
- Zbog sadržaja cementa FLOWCRET 3-30 EXPRESS sa vodom reaguje alkalno, stoga se proizvod klasificiše kao iritant.
- Molimo Vas da pre upotrebe konsultujete uputstva za bezbednu upotrebu, kao i mere opreza istaknute na pakovanju proizvoda.

# FLOWCRET 3-30 EXPRESS



**ISOMAT D.O.O.**

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Serbia

**13**

**EN 13813 CT-C30-F7-AR0.5**

Cementna košuljica za unutrašnju upotrebu u  
zgradama

**DoP No.: FLOWCRET 3-30 EXPRESS/  
1295-01**

Reakcija na požar: A1<sub>fl</sub>

Otpuštanje korozivnih supstanci: CT

Vodopropusnost: NPD

Paropropusnost: NPD

Pritisna čvrstoća: C30

Savojna čvrstoća: F7

Otpornost na habanje BCA: AR0.5

Zvučna izolacija: NPD

Absorpcija zvuka: NPD

Toplotna otpornost: NPD

Hemiska otpornost: NPD

**ISOMAT D.O.O.**  
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI  
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija  
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101  
[www.isomat.rs](http://www.isomat.rs) [info@isomat.rs](mailto:info@isomat.rs)